



# PISOS & MUROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / PRODUCTO IMPORTADO

Tipo: Porcelanato Rectificado No Esmaltado, pulido, doble carga.  
Tamaño Trabajado 600X600

Tamaño Nominal 600X600  
Esesor trabajado 8.4 mm

## BOLONIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		UNIDADES	ESPECIFICACIONES	NORMA	
1. Dimensiones y calidad de la superficie	1.1 Largo	mm	600 + 0.1% o (Max ++ 2.0)	ISO 10545-2	
	1.2 Ancho		600 + 0.1% o (Max ++ 2.0)		
	1.3 Espesor		8.4 + 4.5% o (Max + 0.35)		
	1.4 Rectitud de los lados		600 + 0.15% o (Max ++ 2.0)		
	1.5 Rectangularidad		600 + 0.15% o (Max ++ 2.0)		
	1.6 Planaridad de la Superficie		1.6.1 Curvatura Central (vs diagonal)		848.5 + 0.15% o (Max ++ 2.0)
			1.6.2 Curvatura del borde		600 + 0.15% o (Max ++ 2.0)
1.6.3 Deformación (vs diagonal)		600 + 0.15% o (Max ++ 2.0)			
1.7 Calidad de la Superficie	-	Por lo menos el 95% de los pisos deben de estar libres de defectos visibles			
2. Propiedades Físicas	2.1 Absorción de Agua	%	<= 0.5	ISO 10545-3	
	2.2 Módulo de Ruptura	kg/cm <sup>2</sup>	>= 350	ISO 10545-4	
	2.3 Resistencia a la Abrasión Profunda	mm <sup>3</sup>	< 175	ISO 10545-6	
	2.4 Resistencia al Choque Térmico	-	Resistente	ISO 10545-9	
	2.5 Resistencia al Congelamiento	-	Resistente	ISO 10545-12	
	2.6 Coeficiente de Fricción Estático (SCOF)	2.6.1 Seco	-	>= 35	ASTM-C1028
		2.6.2 Húmedo	-	10 a 12	
2.7 Coeficiente Dinámico de Fricción (DCOF)	-	>= 0.42	ANSI-A 137-1 Sección 9.6		
3. Propiedades Químicas	3.1 Resistencia a los Químicos	-	UA / ULA / UHA	ISO 10545-13	
	3.2 Resistencia a las Manchas	-	Mínimo Clase 3	ISO 10545-14	
	3.3 PEI Rating	-	4	ISO-10545-6	
4. Variación de Tono	( )  I	(▶)  II	( )  III	( )  IV	ANSI A 137.1



Durable



Resistente a manchas



Fácil Limpieza



Estabilidad



Resiste a deslaminamiento



Amigable con ambiente



Libre de mantenimiento

